

Voorraadbeschikbaarheid

Toepassingsgebieden

Toepassingen

Vezelmateriaal : Tyreleen
Harssoort: Phenol
Additief: -






Certificaten

Roeraslager

x Lloyd's Register of Shipping

Schroefaslager

x Lloyd's Register of Shipping
x American Bureau of shipping
x Bureau Veritas
x Det Norske Veritas
x Germanischer Lloyd
x Nippon Kaiji Kyokai
x Korean register of Shipping
x Biro Klasifikasi Indonesia
x China Classification Society
x China Corporation of shipping
x Registro Italiano Naval

Eigenschappen	Belastingsvorm	Eenheid	Waarde
Druksterkte vlak		MPa	300
Normale werkbelasting vlak		MPa	65
Druksterkte lengterichting		MPa	28
Vervorming als gevolg van druk (68.9Mpa)		%	2,2
Elasticiteitsmodulus druk		MPa	
Treksterkte		MPa	80
Max. Afschuifkracht		MPa	80
Impact sterkte		kN	50
Hardheid		Brinell	25
Soortelijk gewicht p		gr/cm ³	1,35
Wrijvingswaarde droog μ			0.13-0.18
Wrijvingswaarde nat μ			0.16-0.22
Wateropname bij 20°C		%	0.35
Wateropname bij 80°C		%	1
Minimale gebruikstemperatuur		°C	-40°C
Maximale gebruikstemperatuur continu		°C	100
Maximale gebruikstemperatuur piek		°C	120
Lineaire-uitzettingscoëfficiënt Parallel		10 ⁻⁵ /°C	4.5
Lineaire-uitzettingscoëfficiënt Normaal		10 ⁻⁵ /°C	5

Tolerantieberekeningen:

In geval van opdracht, gelieve u de exacte staalpassingen van het huis en as op te geven. Op basis van deze gegevens zullen wij correcte bustoleranties berekenen. Hiermee houden we dan rekening met de omstandigheden waarin de lagers worden toegepast.

Dit resulteert in nieuwe draaimaten van de lagerbus. Indien er sprake is van een omzetting van een ander materiaal naar het aangeboden materiaal, kunnen er afwijkingen ontstaan in de bustoleranties. De grote van deze afwijking is afhankelijk van de materiaal-eigenschappen van het huidige gebruikte materiaal.

Eisen tegenloop materiaal:

Alle staalsoorten (ook RVS) zijn geschikt (evenals toepassing van een keramische laag) indien ze:

- Geen roestvorming geven (corrosiebestendig zijn),
- Minimale hardheid: 180-200 HB (15Rockwel C),
- Oppervlakteruwheid ligt tussen de Ra = 0,8 - 1,6 μm Gladder is niet altijd beter, indien de oppervlakteruwheid daalt onder de 0,2 μm neemt de wrijving juist weer toe. De reden hiervan is dat er de gewenste glijfilm niet wordt afgezet op het tegenloopvlak.
- Voor het materiaal waartegen het Multiglidle wordt bevestigd, wordt een de oppervlakteruwheid geadviseerd van circa Ra = 3,2 μm.